



Armstrong BIOGUARD Plain

Специальное потолочное решение с высокой звукоизоляцией для медицинских учреждений

- Поверхность с антимикробным покрытием Bioguard
- Устойчивость к дезинфектантам
- Возможность влажной уборки поверхности плит
- Высокая звукоизоляция (35 дБ)
- Рекомендовано для медучреждений со средним или высоким риском передачи инфекций



Armstrong BIOGUARD Plain

Тип кромки		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Толщина		15 мм	15 мм	15 мм														
Размеры панелей *		600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм 1200x600 мм	600x600 мм 1200x600 мм														
Тип подвесной системы необходимо использовать фиксирующую клипсу для потолочных панелей (в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20)		Кнауф Т24 Кнауф Т24 ПроЛайн		Кнауф Т15 Кнауф Силуэт														
Приведенная масса		~3.5 кг/м²																
Цвет		Белый																
Звукопоглощение		$\alpha_w = \mathbf{0.20 (L)}$ в соответствии с ГОСТ 23499 – Класс Е <table><tr><th>Частота звука (Гц)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p</td><td>0.40</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.30</td></tr></table> NRC = 0.20 в соответствии с ASTM C 423			Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30
Частота звука (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000												
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30												
Звукоизоляция между помещениями		$D_{n,f,w} = \mathbf{35 дБ}$ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10848-2																
Звукоизоляция между этажами		$R_w = \mathbf{19 дБ}$ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10140-2																
Пожарные характеристики		Г1, В1, Д1, Т1 в соответствии с №123-ФЗ от 22.07.2008																
Коэффициент светоотражения		87%																
Теплопроводность		$\lambda = \mathbf{0.060 Вт/м\cdotК}$ в соответствии с ГОСТ 7076																
Влагостойкость		95% RH																
Способы очистки	    																	
Экологическая безопасность		40-44%																

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любые технические характеристики изделий без предварительного уведомления. Конструкция потолка должна быть смонтирована в соответствии с инструкцией по монтажу и рекомендациями производителя.
* Указан модульный номинальный размер панелей по осям ячейки подвесной системы. Фактический размер панелей зависит от конфигурации кромки.